

Strikotherm Spachtelpleister BGI

Productnaam:

Strikotherm Spachtelpleister BGI

Samenstelling:

Een afwerkpleister op basis van zuiver acrylaat met een rustig en regelmatig korrelig oppervlak.

Kleuren:

Wit en overige kleuren volgens de Strikolith kleurenwaaier. Kleuren uit andere kleurenwaaiers op aanvraag. Toegepast in Strikotherm gevelisolatiesysteem COMFORT of PREMIUM; minimale helderheidswaarde van 20%.

Toepassing:

Decoratieve pleister als eindafwerking voor het Strikotherm gevelisolatiesysteem COMFORT en PREMIUM. Tevens toepasbaar op droge, schone, vaste minerale, pasteuze ondergronden (GW-FLEX).

Technische gegevens:

- PH-waarde: ca. 8
- Viscositeit: ca. 200-350 Pa.s.
- S.G.: ca. 1,8 gr/cm³

Voorbehandeling ondergrond:

Op Strikotherm gevelisolatie:

Mortelweefsellaag dient winddroog te zijn en minimaal 48 uur te zijn uitgehard. De ondergrond hierna voorbehandelen met Strikotherm Voorstrijk BGI in de kleur van de afwerklaag.

Op Strikocem/Strikolith pleistersysteem:

Na volledige droging van de raapmortel, deze behandelen met één laag Strikolith Diepgrond, Droogtijd 24 uur. Hierna het geheel voorbehandelen met Strikotherm Voorstrijk BGI in de kleur van de afwerklaag. Droogtijd 24 uur.

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

De Strikolith Spachtelpleister BGI mengen tot homogene massa met max. 2% schoon leidingwater. Handmatig met roestvrij stalen spaan of machinaal gelijkmatig op korrel dikte aan brengen en naar wens te structureren. Niet mengen met vreemde toeslagstoffen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Verbruik:

1,0 mm / ca. 2,0 kg/m²

1,5 mm / ca. 2,2 kg/m²

2,0 mm / ca. 3,2 kg/m²

3,0 mm / ca. 4,0 kg/m²

Verpakking:

22 kg in kunststof emmer.

Opslag:

Ca. 2 jaar mits koel, droog en vorstvrij opgeslagen.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van sierpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Spachtelpleister BGI in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het veiligheidsblad.

Strikotherm Spachtelpleister BGI

Bijzonderheden:

Spachtelpleister BGI met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen. Bouwdelen die niet met Spachtelpleister BGI worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Spachtelpleister BGI verwijderen. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.